

**INFORMACIÓN TÉCNICA
(TECHNICAL INFORMATION)**

REFERENCIA:
Ref.: **TECNOMARINE EU**

PESO (Gr/Mt):
Weight (Gr/Mt): 165 gml - 110 gm² ±5%

ANCHO TOTAL (Mts):
Total Wide (mts): 1.45/1.50 Mts ±3%

COMPOSICIÓN:
Composition: 100% POLIÉSTER

TEJIDO:
Weave: TEJIDO DIAGONAL
SATÍN 4 X 1

ACABADOS:
Weave: BLANQUEADO

**INSTRUCCIONES DE LAVADO
(CARE WASH)**



**USOS
(USES)**

- ROPA DEPORTIVA MASCULINA, FEMENINA E INFANTIL.
- PANTALONETAS, PANTALONES, SUDADERAS Y CHAQUETAS.
- TAPABOCAS.
- UNIFORMES PARA COCINA, RESTAURANTES, CONSULTORIOS MEDICOS, CENTROS DE ESTETICA, HOTELERIA, ASEO.
- ELEMENTOS Y PRENDAS PUBLICITARIAS.

PARTIDA ARANCELARIA
SUGERIDA BLANCO:

PARTIDA ARANCELARIA
SUGERIDA COLOR: 5407.51.00.00

**BENEFICIOS
(BENEFITS)**

- BASE APTA PARA ESTAMPAR DIGITALMENTE POR SUBLIMACION.
- WATER REPELLENT, QUE IMPIDE QUE LOS LIQUIDOS IMPREGNEN EL TEJIDO Y PROTEGIENDO LA PIEL, OBLIGANDO A LOS LIQUIDOS A RODAR EN FORMA DE GOTA FUERA DE LA TELA.
- UPF50.
- SECADO RAPIDO.
- RESISTENTE AL RASGADO.
- SOLIDEZ DE COLOR.
- TACTO SUAVE.
- FACIL CUIDADO.

**RECOMENDACIONES
(ADVICES)**

- SE RECOMIENDA HACER TENDIDOS DE MÁXIMO 30 CAPAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD EN EL CORTE.
- PINAR BIEN EL TENDIDO PARA EVITAR QUE LA TELA SE MUEVA EN EL MOMENTO DEL CORTE.
- UTILIZAR HILO ADECUADO PARA TELAS LIVIANAS Y AGUJA DELGADA PARA CONFECCIONAR.
- SE RECOMIENDA CONFECCIONAR EN MÁQUINA CALIBRADA TENSIÓN MEDIA.
- LO ESTIMADO SERIA 9 PUNTADAS POR PULGADA APROXIMADAMENTE, EN MÁQUINAS QUE PERMITEN MEDIR LA GRADUACIÓN DE PUNTADAS PONERLAS EN GRADO MÁXIMO 3.
- CONFECCIONAR TENSADO AMBAS TELAS DE LADO A LADO EN EL ARRASTRE PARA QUE NOSE ARRUGUENA LA HORA DE PASAR PIE DE MÁQUINA.
- AJUSTAR EL ARRASTRE DE LAS MÁQUINAS PARA TELAS LIVIANAS.
- EN CASO DE NECESITAR ENTRETELA SE RECOMIENDA HACER PRUEBAS DE FUSIONADO PREVIAMENTE.

SUTEX S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso dentro de su proceso de mejoramiento continuo.

SUTEX