



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN:	19
CÓDIGO:	POLISOMBRAS
FECHA	
ENERO 01 DE 2020	

CARACTERÍSTICAS

NOMBRE EN EL MERCADO	POLISOMBRA			
MATERIA PRIMA	POLIETILENO HD 100% VIRGEN Y PIGMENTO			
USO PRINCIPAL	AGRICULTURA			
COLOR	NEGRO			
ANCHO	SEGÚN SOLICITUD DEL CLIENTE			
TIPO DE TEJIDO	ABIERTO			
SOMBRÍO	80%			
COBERTURA	N.A.			
LÍNEA		VALOR	TOLERANCIA	NORMA
RESISTENCIA A LA RUPTURA	URDIMBRE	4,204 n/m	+/- 5 %	ASTMD4595
	TRAMA	4,601 n/m	+/- 5 %	ASTMD4595
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	URDIMBRE	42%	+/- 5 %	ASTMD4595
	TRAMA	103%	+/- 5 %	ASTMD4595
PESO	70 gr/m ²		+/- 5 %	NTC-230
VIDA ÚTIL ESTIMADA DE LA TELA	36 MESES			
OBSERVACIONES	ANCHO Y LONGITUD SON LAS MEDIDAS DEL ÁREA QUE LA POLISOMBRA VA A CUBRIR UNA VEZ SE ENCUENTRE INSTALADA.			

ATENCIÓN: ESTA INFORMACIÓN SE SUMINISTRA DE BUENA FE, ES PRECISA Y CONFIABLE SEGÚN NUESTRO MEJOR CONOCIMIENTO PERO DEBE CONSIDERARSE SÓLO COMO UNA GUÍA EN LA SELECCIÓN DEL PRODUCTO DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DEL(LOS) PRODUCTO(S) NO ESTÁN BAJO NUESTRO CONTROL. TESICOL S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RESPECTO AL USO DEL (LOS) PRODUCTO(S) Y LOS RESULTADOS. LA DURABILIDAD DE ESTE PRODUCTO ESTA CONDICIONADA A LA EXPOSICIÓN A UN MEDIO AMBIENTE NATURAL, SIN SER SOMETIDA A ELEMENTOS FÍSICOS O QUÍMICOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS MISMAS

ELABORADO:	JOSE LUIS OSORIO ANALISTA DE CALIDAD	APROBADO:	CRISTOBAL REYES MARTINEZ GERENTE DE PRODUCCIÓN
OBSERVACIÓN: ESTE DOCUMENTO ES EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE FIRMAS			