

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	PÁGINA:
	<b>ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO</b>	CÓDIGO
		REVISIÓN

## ESPECIFICACIONES TECNICAS SÁBANA PLANA

Tipo de Prenda	SABANA PLANA	
Color	Blanco	
Descripción	Sábana Plana confeccionada en tela Sateen plain 300 hilos 100% Algodón . con cenefa de 10 cm y sesgo en género; dobladillo de 2 cms en el resto de los lados.	
Dimensiones del Producto (cm)	Sencilla:	190 x 270
	Semidoble:	210 x 270
	Doble:	230 x 270
	Extradoble:	240 x 270
	Calking:	260 x 270
	King:	270 x 290
Tipo de Tela	Sateen plain 100% Algodón	
Composicion	Algodón 100%	
Peso de la Tela (gr/m2) +/- 4%	Mínimo 120 - Máximo 130	
Tipo de Acabado	N/A	
Resistencia a la Tensión (Lbf)	Urdimbre / Trama	40 Lbf Mínimo
Resistencia al Rasgo (Lbf)	Urdimbre / Trama	1,5 Lbf Mínimo
Densidad de Tejido (hilos/pulg)	Urdimbre / Trama	300 +/- 2
Cambio dimensional (%)	Urdimbre / Trama	Máximo 8%
Resistencia al Pilling	Después de 18000 ciclos.	Mínimo 4,0

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lavar a Mano o a maquina  
 Se puede lavar en Seco  
 Secar en gancho o en máquina  
 Planchar a temperatura Media



### OBSERVACIONES ADICIONALES

Humectar con agua fria, no utilizar blanqueador ni suavizante en las primeras lavadas. Separar las prendas de acuerdo a las necesidades (si requieren desmanchar o si simplemente se quiere eliminar la suciedad). Determinar el tipo de proceso y verificar si se necesita o no el uso de detergentes. Si se requieren detergentes no utilizar hipoclorito de sodio. Secar con una temperatura no superior a 80 Grados (combinar la temperatura del rodillo si es superior con el porcentaje de humedad de la entrada de la prenda). Vigilar los porcentajes de mezclas de los insumos usados en el lavado segun las especificaciones tecnicas de los proveedores de estos insumos. Si se llegaran a utilizar blanqueadores, que sean preferiblemente oxigenados

Luz Mary Bayer C.

Gloria Emilse Giraldo G.

Elaborado por  
 Asistente Departamento de Calidad

Aprobado por  
 Jefe Departamento de Calidad